



Self-adhesive.Quality.

Ref.1610 H14 P4

100µ PVC - Monomérico, Blanco Brillo

Información Técnica del producto

Características generales

Descripción	PVC - Monomérico, Blanco Brillo,
Aplicación	Vinilo de impresión , maquinas UV - Offset con tintas adecuadas, maquina digital con tintas ecosolventes y solventes
Certificados	Conformidad REACH Cumple con la norma de juguete 71/3 y UE empaquetado regulación 94/62/CE; metales pesados, PBB y PBDE 2003/11 B1 - Ignífugo según DIN 4102, parte 1, aplicado en acero
Temperatura recomendada de aplicación	min. +10°C
Temperatura de aplicación del producto	-30 a +80°C
Durabilidad del producto	*3 años
Vida útil a 23°C / 50% humedad	**2 años en caja original
Estabilidad dimensional (Finat 14)	*** adherencia al acero, ninguna contracción en dirección de cruz (CD) en dirección de máquina (MD) max. 0,2mm

Propiedades físicas del frontal	Valor	Unidad	Norma
Calibración	100± 5	µm	ISO 534
Estiramiento a la rotura MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Resistencia al desgarro MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

Propiedades físicas del Adhesivo	Valor	Unidad	Norma
Adherencia* P4 →Super-Permanente, transparente	18 ± 6	N/25 mm	FTM 1
alta transparencia, adhesivo copolimérico acrílico permanente extra			24h sobre cristal
* Valor medio			

Propiedades físicas del soporte	Calibración EN ISO 20 534	Substancia ISO 536
H14 Papel Kraft, siliconado	0,144mm	135g/m²
Soporte Kraft blanqueado libre de cloro		

Garantía

Películas autoadhesivas INTERCOAT son fabricadas y entregadas bajo estrictos controles de calidad. Cualquier material que probablemente haya abandonado nuestra fábrica con una falta de calidad, es repuesto inmediatamente sin costos. Debido a los variados campos de aplicación de las películas autoadhesivas, no podemos investigar todas las posibilidades de aplicación. Todos los datos técnicos de aplicación los damos en base a nuestros conocimientos de largos años y experiencias en la práctica, pero sin garantía. En caso de una primera aplicación recomendamos tests previos. En caso de duda, nuestros técnicos de aplicación se encuentran a su entera disposición.

** Estocado y manipulación en condiciones normales. Condiciones climáticas de Europa Central, sin imprimir

***dependiendo de la tinta que se utilice y de la interacción entre la tinta y la lámina, el vinilo puede contraerse cuando la zona impresa se corta

05.04.2011

Cambio sin previo anuncio

AMC AG Division Intercoat
Bosch. 12
D-24568 Kaltenkirchen

Telefono:+49-(0)4191-8005-0
Telefax:+49-(0)4191-2450
Internet:www.intercoat.de



PEFERSA 
LIVE
 MAQUINARIA, SUMINISTROS Y SERVICIO TÉCNICO
 PARA PROFESIONALES DE LAS ARTES GRÁFICAS
 SERIGRAFÍA · TAMPOGRAFÍA · DIGITAL · LASER · NARROW WEB · 3D
 www.pefersa.es