EASY REFLECTIVE®

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU+esferas de vidrio	150-170 micras	Poliéster adhesivo	OEKO TEX® STANDARD 100 19.HIT.06736 Hohenstein HTTI REACH n° 1907/2006/EU EN 20471 VEGANOK AZIENDA N. 1004

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster, spandex (no recomendado en tejidos tratados o sublimados)	45°	90-130 gf	15 cm/seg	15 segundos	150°C (302°F)	Media (2,5/3,5 bar)	en templado

- → **Cortar el material del espejo**
- → **Pelar el exceso de material**
- → **Colocar la decoración sobre la tela**
- → **Transferencia en las condiciones sugeridas**
- → **Retirar el soporte en templado**

PUNTOS FUERTES
- → **Alto poder reflectante**
- → **Soporte adhesivo para cortar detalles**
- → **El producto cumple con la norma EN ISO 20471**

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 40°C, al revés	SÍ, al revés	SÍ, (programa sintético)	No	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- → **Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado**
- → **Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda**
- → **No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos**

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246