

HI-5 PRINT

Descripción Película en poliuretano (PU) con soporte en poliéster, para impresión en solvente, eco-solvente y HP Látex, transferencia en caliente. Disponible en brillo o mate. Indicado para tejidos normales (algodón, poliéster, mixtos y elastán) y técnicos de última generación. La temperatura de aplicación del producto garantiza que no se produzcan efectos de brillo, que se dañen los tejidos, evita la pérdida de características de las fibras

Aplicación

- Imprimir y cortar material
- Eliminar el material sobrante
- Desprender la imagen del soporte con el T.T.D. Siser (poliéster adhesivo resistente a altas temperaturas) o bien otra cinta de aplicación diferente.
- Retirar la imagen
- Colocar la imagen con el T.T.D. en la prenda.
- Planchar según indicaciones laterales
- Retirar el soporte en caliente

Lavado Esperar **24h** después de transferir la imagen. Resistente hasta **60°C**. Aconsejamos lavar la prenda al revés. No utilizar lejía ni otros productos químicos agresivos o blanqueadores. No lavar en seco. Adecuado su uso en secadora, siempre y cuando se utilice programa sintético

Producto conforme al REACH.
El producto tiene el certificado Oeko-Tex Standard 100 Clase I

 **Espesor medio**
85 micron

 **Ajuste de corte sugerido**
Cuchilla de **45°**
presión mínima **50 gf**
velocidad **25 cm/s**

 **Instrucciones de uso**
Tejido inferior a 150g/m²
120°C por 5 segundos
presión alta (4-5 bar)
Tejido superior a 150g/m²
150°C por 5 segundos
presión alta (4-5 bar)

Lavado



Lavado a seco



Secadora



N.B. Toda la información proviene de nuestra experiencia. Siempre aconsejamos poner a prueba el material antes de proceder a la producción en masa. Para obtener los mejores resultados, se recomienda mantener el material a una temperatura entre 18°C y 26°C, en vertical y lejos de la luz solar.



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105027958

El producto cumple con la norma de la UE de su propio uso y el Reglamento CE.1907/2006 /UE REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas).

Este documento puede estar sujeto a variaciones. La versión actualizada está disponible en la página de internet www.siser.com.

Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas.

Gracias.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italia

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.i.va 01591490246