

# HOLOGRAPHIC

## ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
Poliéster	210 micras	Adhesivo poliéster	REACH n° 1907/2006/EU  

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicado en	SUGERENCIAS DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (no aconsejable tejido tratado o sublimado)	45°	90 gf	20 cm/seg	15-20 segundos	160°C (320°F)	Media (2,5/3,5 bar)	frío

- Cortar en espejo
- Retirar material sobrante
- Fijar el diseño a la tela
- Planchar según instrucciones anteriores
- Según indicaciones, pelar en frío

### CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES

- Fácil de cortar y pelar
- Acabado efecto prisma
- Colores de brillo intenso

 **NOTA:** Recomendamos realizar una prueba antes de la producción.

## CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 40° al revés	SI, al revés	NO	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

 Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en [www.siser.com](http://www.siser.com). Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it  
www.siser.com

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105027958

