

## P.S. METALLIC

**Descripción** Material de grosor medio con efecto espejo en plata o oro, para ploter de corte y transferencia térmica.  
El soporte es en poliéster adhesivo



**Espesor medio**  
100 micron

Indicado para algodón, poliéster y mezcla de estos materiales.  
(No recomendado en tejidos siliconados y ropa sublimada)



**Ajuste de corte sugerido**  
Cuchilla de **60°**  
presión mínima **130 gf**  
velocidad **15 cm/s**

### Aplicación

- Cortar el material en espejo
- Eliminar el material sobrante (para pelar más rápido y fácil aconsejamos dejar el material un vez cortado durante unos segundos sobre una superficie caliente)
- Colocar el material en la prenda con su soporte de poliester
- Planchar según indicaciones laterales
- Retirar el soporte en caliente o en frio



**Instrucciones de uso**  
**160°C** por **15 segundos**  
presión media (3-4 bar)

### Lavado

Esperar **24h** después de transferir la imagen.  
Lavar **a mano**. Aconsejamos lavar la prenda al revés.  
No utilizar lejía ni otros productos químicos agresivos o blanqueadores.  
No lavar en seco  
No se puede poner en la secadora.

Lavado



Lavado a seco



Secadora



Producto conforme al REACH.

**N.B.** Toda la información proviene de nuestra experiencia.  
Siempre aconsejamos poner a prueba el material antes de proceder a la producción en masa. Para obtener los mejores resultados, se recomienda mantener el material a una temperatura entre 18°C y 26°C, en vertical y lejos de la luz solar.



Management System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID: 9105027958

El producto cumple con la norma de la UE de su propio uso y el Reglamento CE.1907/2006 /UE REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas).

Este documento puede estar sujeto a variaciones. La versión actualizada está disponible en la página de internet [www.siser.com](http://www.siser.com).

Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas.  
Gracias.