



SERIE PSE

APLICACIÓN

Poliestireno expandido.

CARACTERÍSTICAS

Tinta monocomponente. Creada para solucionar problemas de impresión en poliestireno, sensible a las posibles formaciones de grietas o depresiones, debido a la agresividad de los solventes que comúnmente conforman las tintas de base solvente mas comunes.

Los colores de la serie PSE, tienen un acabado satinado, de media cubrición y de un acabado aterciopelado. Se recomienda imprimir con un tejido de 90-100 hilos. Recomendable realizar pruebas preventivas antes del uso.

RESISTENCIA AL EXTERIOR

No adecuada para impresiones que se exponen al exterior.

RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA

Débil, relativo en el soporte que se imprime.

SECADO

10-15 minutos a temperatura ambiente.

GAMA COLORES

Consulte la carta de colores PK ,INK SYSTEM Los colores metálicos B75, B76, B77, B79, se preparan con la siguiente formula: Pasta oro PSE (70 TR) 10% Pasta plata B79 PSE (70 TR) 10% En todos los casos se necesita una prueba de impresión para su sobrestampabilidad.

DILUYENTE Y ADITIVOS

Diluyente rápido PSE-DR

Diluyente medio PSE-DM

Distendente M2000 max. 0,5 %

LIMPIEZA

SG-85933 / NL-575 EVO.

CLASIFICACIÓN: Las tintas de la serie PSE están catalogadas NT (no tóxico) y están formulados con pigmentos que no contienen metales pesados. Las hojas de seguridad están disponibles de acuerdo a las normas de la UE. La principal información se da en la etiqueta del producto. Conforme a la norma 71 (seguridad de los juguetes). No es apto para el contacto con los alimentos (no de acuerdo con la FDA).

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, escrita o por medio de pruebas o experimentos realizados en el mejor de nuestros conocimientos. La misma información se debe considerar, sin embargo, que no son vinculantes, en particular en relación con los derechos de propiedad industrial de terceros. Esto no exime al cliente para realizar el seguimiento de los productos suministrados por nosotros con el fin de estimar el procedimiento y si usted califica para los fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de los productos están fuera de nuestro control y por tanto, quedan bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.