

TINTA ESPEJO H 5996 & TINTA ESPEJO PLUS H 6000

Tinta de serigrafía de base disolvente para dar un efecto espejo cuando se imprime al reverso de un soporte transparente.

IMPRESION

Para obtener el mejor efecto espejo, el soporte tiene que ser perfectamente limpio, sin polvo, huellas o marca de cualquier tipo.

El efecto espejo depende también de las características del soporte, tal como, transparencia, plano, resistente a los disolventes.

Estas tintas se deben imprimir con pantallas de 90 hasta 120 hilos / cm.

Solo hay un efecto espejo si la tinta se imprime el reverso del material.

Esta tinta se puede imprimir sobre vidrio usando nuestro endurecedor AM 9192 en la proporción de 5%. Se deben realizar pruebas de adherencia antes de empezar una producción.

DILUCIÓN

Tinta lista para su uso, durante el tiraje se puede diluir con el diluyente ECO M con un máximo de 10 %

SECADO

El secado se debe hacer a una temperatura relativamente baja, (40 hasta 50 °C), esto para dar una película de tinta perfecta.

Con estas temperaturas el tiempo de secado es de aproximadamente 10 hasta 15 mn, (al aire libre 20 hasta 30 mn). Algunos soportes tal como el PMMA necesitan más tiempo.

La dureza superficial se obtiene después de 5 horas como mínimo.

LIMPIEZA

Con el disolvente DA

Consultar la hoja de seguridad nº