

WILFLEX® EPIC BRIGHT TIGER WHITE 11480 PFW

Epic Bright Tiger White es un plastisol blanco anti-migración sin ftalato para estampar camisetas 100 % algodón o mezclas algodón/poliéster. Epic Bright Tiger es un blanco óptico de tacto suave y de acabado mate. Sus propiedades de flash les permiten usarlo tanto como base blanco o como blanco de refuerzo. Se puede usar con una amplia gama de tejidos tanto en máquinas automáticas como manuales.

Características:

- Blanco Óptico
- Opaco
- Acabado mate
- Tacto suave
- Flash rápido, mínimo tack.
- Se puede imprimir tejidos finos
- Impresión fácil en máquina manual o automática

Datos de impresión:

Para mejor resultados Print – Flash – Print antes de imprimir los colores
Para obtener una buena opacidad con una sola pasada se recomienda usar una pantalla de pocos hilos con una altura de emulsión que permite imprimir una capa alta de tinta.
a fin de obtener buenos resultados de impresión, recomendamos que use pantallas muy bien tensadas

Precauciones:

- Lleve a cabo tests de curado antes de llevar a cabo una producción. Si no cura el film de plastisol correctamente, puede que no tenga una solidez al lavado óptima. Recuerde que el uso del Thermoprobe colocado sobre el film de tinta en su túnel, asegura una correcta medición de sus condiciones de trabajo y con ello un correcto uso de la tinta
- Pruebe el Epic Bright Tiger White especialmente en tejidos ligeramente coloreados o lavados a la piedra.
- Evite apilar dichas prendas impresas porque pueden darse casos de imagen fantasma al apilar
- Evite un exceso de flash, puede perjudicar la adherencia posterior de los colores
- Mezcle el producto antes de su uso
- No contamine los productos Epic si los usa especialmente por sus propiedades no ftalato. En dicho caso no lo mezcle con otros plastisoles o aditivos de la gama clásic ni use espátulas, mezcladores, rascles, contras,... que no estén debidamente limpios

Parámetros de impresión



Tipo de prendas:
100% algodón, mezclas algodón/poliéster



Tejidos:
Base Blanca: 34-61 h/cm
Blanco de refuerzo: 90-120 h/cm
Tensión: 25-35 N/cm²



Racleta:
Dureza: 60-90, 70/90/70
Perfil: P0 rectangular



Emulsión: 2/2
Directa Fotocoat resistente a los disolventes o film capilar Fotecap sin ftalatos



Curado: 150 °C 3-5 segundos
Gelifica: 105 °C
Recomendamos probar el túnel de secado con la sonda Thermoprobe



Aditivos:
Para reducir su viscosidad se debe usar el Epic Viscosity Buster (3% max.)



Almacenaje:
18 °-32 °C
Evitar sol directo
Usar antes de 1 año.



Lavado de pantallas y utensilios:
Con nuestro disolvente 55 o Foteclean 40306



Seguridad e Higiene:
Referirse a la hoja de seguridad

La información contenida en esta hoja está basada en pruebas de laboratorio y producción, y debe considerarse sólo como recomendaciones. El cliente es el único responsable para determinar la idoneidad de los distintos productos en las diversas aplicaciones. Recomendamos efectuar pruebas antes de iniciar un tiraje. No existen garantías implícitas ni expresas.