

HP - 170 C

HP 170 C es un adhesivo de poliuretano base solvente, diseñado para su aplicación mediante serigrafía.

Recomendaciones de impresión

Se recomienda realizar la impresión utilizando una malla de 43 hilos.

El uso de mallas con un número elevado de hilos puede provocar el filtrado del adhesivo presente en la tinta.

Después de la impresión, la base transparente permanecerá lisa.

El adhesivo presenta un secado rápido a temperatura ambiente.

Secado

El proceso de secado puede acelerarse mediante la aplicación de temperatura.

Como referencia, se recomienda un secado de:

60 segundos a 50 °C en un horno con circulación de aire.

Transferencia

Para el proceso de transferencia se recomienda trabajar con los siguientes parámetros:

Temperatura: 180 °C

Tiempo: 10–15 segundos

Dilución

Se recomienda diluir la serie HP con un 15 % de solvente.

Catalizador

Utilizar HP 170 C sin añadir catalizador.